


EVOLUTION

DU KRONOS



100x100


KRONOS
CERAMICHE

EVOLUTION

DU KRONOS



ÉVOLUTION

DU KRONOS

100x100 - 40"x40"

L'ASPETTO MATERICO SI UNISCE ALLA SOBRIA ELEGANZA DI MATRICE NORDICA PER UN PROGETTO DECLINATO IN TRE TONALITÀ: GREYGE, GRIS FONCÉ, NOIR.

LA SCELTA DEL FORMATO RACCONTA L'ESSENZIALE 100x100 DECLINATO IN DUE SPESSORI, NECESSARI PER GARANTIRE CONTINUITÀ TRA INTERNO ED ESTERNO.

TRE SUPERFICI A DISPOSIZIONE: NATURALE E LAPPATA NELLA VERSIONE 10 mm E QUELLA PER ESTERNO CON UNA TRAMA SUPERFICIALE PIÙ MARCATA PER DONARE MAGGIORE CARATTERE AL PRODOTTO 20 mm.

L'ASPECT MATÉRIEL S'UNIT À LA SOBRE ÉLÉGANCE NORDIQUE POUR UN PROJET QUI SE DÉCLINE EN TROIS TONALITÉS: GREYGE, GRIS FONCÉ, NOIR.

LE CHOIX DU FORMAT RACONTE L'ESSENTIEL 100x100 DÉCLINÉ EN DEUX ÉPAISSEURS, NÉCESSAIRES POUR GARANTIR UNE CONTINUITÉ ENTRE L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR.

TROIS SURFACES DISPONIBLES: NATURELLE ET LAPPATO DANS LA VERSION 10 mm ET POUR L'EXTÉRIEUR, UNE SURFACE QUI PRÉSENTE UNE TRAME PLUS MARQUÉE AFIN DE DONNER PLUS DE CARACTÈRE AU PRODUIT EN 20 mm.

A SOBER ELEGANCE OF NORDIC ORIGINS DEFINES THIS RANGE, WHICH COMES IN THREE SHADES: GREYGE, DARK GREY AND BLACK. THE 100x100 IS AVAILABLE IN TWO THICKNESSES TO ENHANCE CONTINUITY BETWEEN THE INTERIOR AND EXTERIOR.

THERE ARE THREE AVAILABLE SURFACES: NATURAL AND HONED IN THE 10 mm THICKNESS, AND THE 20 mm EXTERIOR TILE HAS A MORE MARKED SURFACE FOR GREATER CHARACTER AND A BETTER ANTI-SLIP SURFACE.

DIE NÖRDLICHE NATURSTEINOPTIK WIRD MIT DER DEZENTEN ELEGANZ FÜR EIN PROJEKT IN DREI VERSCHIEDENE FARBTÖNE KOMBINIERT: GREYGE, GRIS FONCÉ, NOIR.

DIE WAHL DES FORMATS 100x100 ZEIGT DIE ESSENZ IN ZWEI STÄRKEN, DIE NOTWENDIG SIND, UM DIE KONTINUITÄT ZWISCHEN INNEN UND AUSSEN BEREICH ZU GEWÄHRLEISTEN

DREI OBERFLÄCHEN VERFÜGBAR: NATURALE UND LAPPATO IN DER 10 mm-VERSION UND DIE OUTDOOR-VERSION MIT EINER AUSGEPRÄGTEREN OBERFLÄCHENTEXTUR, UM DEM 20 mm-PRODUKT MEHR CHARAKTER ZU VERLEIHEN.



FLOOR: ÉVO GREYGE LAPP 100x100




FLOOR: ÉVO GREYGE LAPP 100x100 - OUTDOOR FLOOR: ÉVO GREYGE 2.0 100x100




FLOOR: ÈVO NOIR 100x100 - OUTDOOR FLOOR: ÈVO NOIR 2.0 100x100



FLOOR: ÈVO NOIR 100x100 - OUTDOOR FLOOR: ÈVO NOIR 2.0 100x100








OUTDOOR FLOOR: ÈVO GRIS FONCÈ 2.0 100x100 OUTDOOR WALL: METALLIQUE NOIR OXIDE 120x280



OUTDOOR FLOOR: ÈVO GRIS FONCÉ 2.0 100x100



ÉVOLUTION

DU KRONOS

10 mm - 3/8"

100x100 - 40"x40"

nat / lapp

20 mm - 3/4"

100x100 - 40"x40"

bocciardato




GREYGE



GRIS FONCÉ



NOIR



ÉVO GREYGE

10 mm - 3/8"




EV003 ÉVO GREYGE rett
EV007 ÉVO GREYGE lapp. rett
100x100 - 40"x40"

ÉVO GREYGE 2.0

20 mm - 3/4"



EV012 ÉVO GREYGE 2.0 rett
100x100 - 40"x40"




ÉVO GRIS FONCÉ

≡ 10 mm - 3/8"



EV002 ÉVO GRIS FONCÉ rett
EV006 ÉVO GRIS FONCÉ lapp. rett
100x100 - 40"x40"




ÉVO GRIS FONCÉ 2.0

≡ 20 mm - 3/4"



EV011 ÉVO GRIS FONCÉ 2.0 rett
100x100 - 40"x40"



ÉVO NOIR

≡ 10 mm - 3/8"



EV001 ÉVO NOIR rett
EV005 ÉVO NOIR lapp. rett
100x100 - 40"x40"



ÉVO NOIR 2.0

≡ 20 mm - 3/4"



EV010 ÉVO NOIR 2.0 rett
100x100 - 40"x40"

EVOLUTION

DU KRONOS

IMBALLI_PACKAGING_EMBALLAGES_VERPACKUNGEN


ÉVOLUTION DU KRONOS	Thickness	Pezzi per scatola	M ² per scatola	Kg per scatola	Scatole per pallet	M ² per pallet	KG per pallet
100x100 - 40"x40"	10	1	1,00	22,20	36	36,00	799,20
SKE 2.0 100x100 - 40"x40"	20	1	0,00	47,50	21	21,00	997,50

VARIAZIONE CROMATICA_SHADE VARIATION_VARIATION CHROMATIQUE_CHROMATISCHE ABWEICHUNG

 <p>V1 aspetto uniforme uniform appearance aspect uniforme Gleichmäßiges Bild</p>	 <p>V2 lieve variazione slight variation légère différence de nuance Leichte Abweichung</p>	 <p>V3 moderata variazione moderate variation variation modérée Mäßige Abweichung</p>	 <p>V4 forte variazione substantial variation variation intense Stärke Abweichung</p>
---	---	---	---

EVOLUTION

DU KRONOS

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ CHARACTERISTICS OR PROPERTIES CARACTERISTIQUES OU PROPRIETES EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE	NORME STANDARDS NORMES NORMEN	SECONDO LE NORME COMPLIANCE WITH STANDARDS CONFORME AUX NORMES ENTSPRECHEND DEN NORMEN UNI EN 14411 G				
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY - QUALITE DE LA SURFACE - OBERFLAECHENQUALITAET	ISO 10545-2	IL 95% MIN DELLE PISTRELLE DEVE ESSERE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI / AT LEAST 95% OF THE TILE MUST BE FREE FROM VISIBLE FLAWS / 95% MIN DES CARREUX NE DOIVENT PRESENTER AUCUN DÉFAUT VISIBLE / MINDESTENS 95% DER FLIESEN MUSSEN FREI VON SICHTBAREN	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			
			N ≥ 15cm %	N ≥ 15cm mm	RISULTATI TEST TEST RESULTS RESULTSTES DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
			± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,10%	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
			± 0,5 %	± 0,5 mm	± 5%	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEITÀ IN % - MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION IN % - MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE EN % - ZULÄSSIGE HOECHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IN PROZENTEN			± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,20%	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN %, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE - ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS - MARGE DE TOLERANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION - ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMASS IN PROZENTEN			± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,35%	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ IN % - MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION IN % - MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITE IN % - HOECHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IN PROZENTEN			± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,15%	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
PLANARITÀ - FLATNESS - PLANEITE - EBENFLAECHIGKEIT			± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,35%	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE			± 0,6 %	± 2,0 mm	± 0,15%	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3		≤ 0,5 %			E < = 0,04 %
RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE À LA FLEXION - BIEGEZUGFESTIGKEIT	ISO 10545-4		R ≥ 35 N/mm ²			53 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO - IMPACT RESISTANCE RESISTANCE AUX CHOCS - SCHLAGFESTIGKEIT	ISO 10545-5		VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEBEBENER WERT			0,88
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA - RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - WINDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN TIEFENABRIEB	ISO 10545-6		≤175 mm ³			<128 mm ³
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE - COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - COEFF. D'EXTENSION THERMIQUE LINEAIRE - LINEAR WÄRMEAUDEHNUNGS-KOEFFIZIENT	ISO 10545-8		-			α=7x10 ⁻⁶ /°C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS THERMIQUES - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9		TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 - PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 - TEST OBTENUS SELON EN ISO 10545-1 - TEST LAUT EN ISO 10545-1 BESTANDEN			NESSUN DANNO - NO DAMAGE AUCUN DOMMAGE - KEIN SCHADEN
RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12		TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 - PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 - TEST OBTENUS SELON EN ISO 10545-1 - TEST LAUT EN ISO 10545-1 BESTANDEN			NESSUN DANNO - NO DAMAGE AUCUN DOMMAGE - KEIN SCHADEN
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI - CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - BASTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	ISO 10545-13		UB MIN.			UA ULA UHA
RESISTENZA ALLE MACCHIE - RESISTANCE TO STAIN RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	ISO 10545-14		VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE VALEUR DECLAREE - ANGEBEBENER WERT			Classe 5
RESISTENZA AL FUOCO - FIRE RESISTANCE RESISTANCE AU FEU - FEUERWIDERSTAND	EN 13501 - 1		VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE VALEUR DECLAREE - ANGEBEBENER WERT			CLASSE A1 - A1 FL
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT - BESTIMMUNG DER RUSTSCHEMME EIGENSCHAFT				NATURALE	SKE2.0	
	B.C.R. C.A. B.C.R. G.B D. M. 236 DEL 4.6 1989		> 0,40	CONF	CONF	
	ASTM C 1028/07 BOT 3000		Dry SCOF > 0,60	CONF	CONF	
	ASTM C 1028/07 BOT 3000		Wet SCOF > 0,60	CONF	CONF	
	ANSI A137.1 BOT 3000		Wet DCOF > 0,42	CONF	CONF	
	DIN 51130		-	R10	R11	
	DIN 51097		-	A	A+B+C	
	ENV 12633		≥ CL 1	CONF	CONF	
	UNI EN 13036 - 4 2011		≥ 36	CONF	CONF	
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE E AI RAGGI U.V. COLOUR STABILITY ON EXPOSURE TO LIGHT AND UV RAYS STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE ET AUX RAYONS U.V. FARBECHEIT UNTER LICHTEINLUSS UND UV-STRAHLUNG	DIN 51094		VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE VALEUR DECLAREE - ANGEBEBENER WERT			CONFORME ALLE NORME, NO VARIAZIONI COMPLIES WITH STANDARD, NO VARIATION CONFORME AUX NORMES, PAS DE CHANGEMENTS NORMGERECHT, KEINE ÄNDERUNG
SKE2.0						
CARICO STATICO - STATIC LOAD CHARGE STATIQUE - STATISCHER BELASTUNG	EN 12825		VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEBEBENER WERT			CENTRO - CENTRE 9,6 kN CENTRO LATO CENTRE POINT OF SIDES 6,5 kN DIAGONALE - DIAGONAL 8,19 kN (CLASSE 3)
CARICO DINAMICO, PROVA DI URTO DI CORPI DURI - DYNAMIC LOAD CAPACITY, HAND OBJECT IMPACT TEST C. STATIQUE, ESSAI DE CHOC DE CORPS DURS - STATISCHER BELASTUNG, AUSWIRKUNGEN TEST DER HARTEN KÖRPER	EN 12825		VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEBEBENER WERT			TEST NON SUPERATO - TEST NOT PASSED TEST A ECHOUÉ - TEST FEHLGESCHLAGEN
CARICO DINAMICO, PROVA DI URTO DI CORPI MORBIDI - DYNAMIC LOAD CAPACITY, SOFT OBJECT IMPACT TEST C. STATIQUE, ESSAIS D'IMPACT DE CORPS MOUS - STATISCHER BELASTUNG, AUSWIRKUNGEN PRÜFUNG VON WEICHEN KÖRPERN	EN 12825		VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEBEBENER WERT			TEST SUPERATO - TEST PASSED TEST REUSSI - TEST BESTANDEN
RESISTENZA ALLA FLESSIONE, CARICO DI ROTTURA IN N - BENDING STRENGTH, BREAKING FORCE IN N RESISTANCE À LA FLEXION, CHARGE DE ROPTURE IN N - BIEGEFESTIGKEIT, BRUCHLAST EN N	EN 1339		Kn 14,38			CLASSE U14
CARICO DI ROTTURA IN MPA - BREAKING FORCE IN MPA - CHARGE DE ROPTURE IN MPA - BRUCHLAST EN MPA			-			MPA 46,5



Kronos 2 ceramiche S.p.A.

Sede legale: Strada delle Fornaci, 20 41126 Modena Italy
Sede amministrativa: Via Giardini, 62 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy
tel. +39 0536 927711 - info@kronosceramiche.com
www.kronosceramiche.com

